



POLI ARMOR

APLICAÇÃO

Consulte manual de aplicação

MANUTENÇÃO

Consulte manual de manutenção

GARANTIA

Consulte manual de garantia

📞 11 3058-8500

✉️ felipe@poliarmor.com.br

📍 Rua Dom Bosco, 635, Mooca

poliarmor.com.br

FICHA TÉCNICA

Filme PPF DA1 G

DATASHEET

Parâmetro	DA1 G
Cor	Transparente brilho
Espessura liner superior	50 +-2um
Espessura liner inferior	85 +- 3 um
Espessura do filme	185+-5 um
Haze	<0,80
Transmissão de luz	>90
Rejeição UV	>90
Resistencia adesivo acrílico / 20 min	>600 gf/polegada
Resistencia adesivo acrílico / 24 horas	>1000 gf/polegada
Resistencia ao rasgamento	>40 KN/m
Resistencia a tensão	>15 MPA
Elongamento de ruptura do coating	>100%
Elongamento de ruptura do filme	>280%
Modulo de 100%	>7 MPA