



POLI ARMOR

A P L I C A Ç Ã O

Consulte manual de aplicação

M A N U T E N Ç Ã O

Consulte manual de manutenção

G A R A N T I A

Consulte manual de garantia

F I C H A T É C N I C A

Filme PPF DA1 M

D A T A S H E E T

Parâmetro	DA1 M
Cor	Transparente fosco
Espessura liner superior	50 +-2um
Espessura liner inferior	85 +- 3 um
Espessura do filme	185+-5 um
Transmissão de luz	>90%
Rejeição UV	>90%
Resistencia adesivo acrílico / 20 min	>600 gf/polegada
Resistencia adesivo acrílico / 24 horas	>1000 gf/polegada
Resistencia ao rasgamento	>40 KN/m
Resistencia a tensão	>15 MPA
Elongamento de ruptura do coating	>60%
Elongamento de ruptura do filme	> 280%
Modulo de 100%	>7 MPA

📞 11 3058-8500

✉ felipe@poliarmor.com.br

📍 Rua Dom Bosco, 635, Mooca

poliarmor.com.br